PLASTEKO FOLIA Sp. z o.o.

Karta badań folii 25 µm

Wariant standardowy · identyfikacja PLASTEKO

Wyniki laboratoryjne badanej próbki

Wydłużenie przy zerwaniu – wzdłuż	**579,88%**
Wydłużenie przy zerwaniu – w poprzek	**772,51%**
Wytrzymałość na rozciąganie – wzdłuż	**22,38 MPa**
Wytrzymałość na rozciąganie – w poprzek	**22,04 MPa**
Adhezja (kleistość)	**5,50 N (jedna wartość)**
Odporność na przebicie	**Nie badano osobno**

Źródło badań

TB/153/A/2025 i TB/153/B/2025, 16.12.2025

Zakres i ograniczenia

Grubość 25 µm ustalono na podstawie identyfikacji PLASTEKO; sprawozdania nie wskazują grubości badanej próbki.

Wydłużenie przy zerwaniu nie jest zalecanym naciągiem roboczym. Wyniki nie dowodzą odporności na przekłucie, wydajności na owijarce ani zgodności wszystkich partii produkcyjnych.